



NOVA

prodotti chimici per l'edilizia

SCHEDA TECNICA

X-PROTECT COLOR

Pittura protettiva a base acqua per membrane bituminose e superfici edili

Pittura protettiva a base acqua per membrane bituminose e superfici edili

SCHEDA TECNICA

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

X-PROTECT COLOR è una pittura protettiva, elastica e colorata, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, formulata per:

- proteggere membrane bituminose e bitume-polimero dai raggi UV
 - migliorare la durabilità dei supporti
- La pellicola elastica ottenuta garantisce forte adesione, buona resistenza agli agenti atmosferici e un miglioramento estetico delle superfici trattate.

2. CAMPI DI IMPIEGO

X-PROTECT COLOR è indicato per:

- Membrane bituminose talcate, sabbiolate, testurizzate ed ardesiate
- Impermeabilizzazioni bituminose a caldo o a freddo
- Superfici murarie interne ed esterne
- Strutture metalliche
- PVC, canali e pluviali da proteggere dai raggi UV

⚠ Non applicare su superfici soggette a ristagni d'acqua prolungati.

3. CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Monocomponente, pronto all'uso
- Elevata elasticità e adesione
- Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'atmosfera marina e industriale
- Protezione dai raggi UV e azione decorativa
- Miglioramento dell'isolamento termico.
- Pellicola opaca e tenace

4. DATI TECNICI

Peso specifico

1,50 kg/L

Residuo secco

70%

Aspetto

Liquido; film essiccato opaco

Colori

Grigio, Verde, Rosso

Temperatura di applicazione

+5°C / +35°C

Essiccazione fuori polvere

1-2 ore circa

Sovraverniciabilità

6-24 ore a seconda del supporto e condizioni

Resistenza ai raggi UV

Elevata

5. PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere:

- puliti, asciutti, privi di parti incoerenti e di vecchie vernici non aderenti
 - privi di polverino superficiale e residui di talcatura
 - stagionati nel caso di membrane nuove (minimo 3 mesi)
- Primer consigliati a seconda del supporto (integrazione dalle schede):
- superfici murarie o porose → prima mano diluita 10-20% con acqua
 - superfici metalliche → eventuale primer anticorrosivo

6. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Mescolare bene prima dell'uso
- Applicare a rullo, pennello o spruzzo
- Applicare minimo due mani incrociate
- Prima mano: diluizione 10-15% con acqua
- Seconda mano: non diluita

Consumi indicativi:

- 0,20-0,30 kg/m² per mano
- Consumo totale: 0,40-0,60 kg/m²

7. AVVERTENZE

- Non applicare con rischio di pioggia, nebbia o umidità elevata durante l'essiccazione
- Non applicare su superfici bagnate o con ristagni d'acqua
- Evitare applicazioni sotto i +5°C o sopra i +35°C
- Agitare bene prima dell'uso
- Prodotto non pedonabile, se non per manutenzione

8. CONSERVAZIONE

- Conservare a >5°C al riparo dal gelo
- Durata: 18 mesi in imballo originale chiuso

9. IMBALLI DISPONIBILI

- Secchi da: 5 - 10 - 20 kg